

IBACLEAN

Ürün Teknik Bilgisi

Tanım

IBACLEAN (..N) toz boyalar boyalı yüzey üzerinde bakteri ve küf gelişmesini durdurur ve kısa sürede tamamen öldürür. ISO 22196:2011 ve JIS Z 2801'e göre test edilip onaylanmıştır. Hijyenik toz boyalar epoksi, epoksipoliester ve poliester ürünler olabilir.

Genel Özellikleri

Bakteri ve küf gelişmesini engeller
Hijyen sağlar
Mükemmel genel özellikleriyle geniş uygulama alanı
Çevreye daha az atık ve kirlenme
Yüzey "Bakım" kısmında belirtildiği şekilde temizlendikçe yıllar sonra bile hijyen sağlamaya devam eder

Kullanım Alanları

Restoranlar
Hastane ekipmanları
Okul araç gereçleri
Beyaz eşyalar
Klima ve havalandırma sistemleri
İlaç sektöründeki ekipmanlar

Ürün Özellikleri

Renk	Tüm renkler
Yüzey	Parlak GLN – Yarıparlak HRN – Yarımat CSN – Mat CMN - ince Pütürlü STN - Pütürlü WRN
Yoğunluk	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Raf Ömrü	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Test Metodu	JIS Z 2801 ve ISO 22196:2011
Test Organizması	Staphylococcus aureus Escherichia coli

Escherichia coli karşısında hijyenik aktivite değeri > 2.0
Staphylococcus aureus karşısında hijyenik aktivite değeri > 2.0

Uygulama Bilgisi

Uygulama	Corona/Tribo (Boya kodunda 6.karakter "T" ise tribo tabanca ile uygulanabilir.)
Kürlenme	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.
Film Kalınlığı	Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

IBACLEAN

Boya Filmi Özellikleri

Ürünün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Uygulama Rehberi

IBACLEAN toz boyalar özel bir uygulama gerektirmez. Ürün serisinin Ürün Teknik Bilgi formuna bakınız.

Bakım

IBACLEAN toz boya ile boyalı yüzeylerin uzun süre temiz kalması için, düzenli olarak yüzey ılık deterjanlı su ile yıkanmalı ve su ile durulanmalıdır.

Çok kuvvetli temizleyici malzemeler tavsiye edilmez.

Sağlık ve Güvenlik

IBACLEAN toz boyalar için hazırlanan Güvenlik Bilgi Formu (GBF), maruziyet halinde sağlığa etkisi ve personel korunma malzemeleri hakkında bilgi içerir. Daha detaylı bilgi için Satış ve Müşteri Servis ofisleri ile temasa geçiniz.

Taşıma ve Stok

Kutulama	15-20-25 kg polietilen poşet ve oluklu karton kutularda
Taşıma	Tehlikeli malzeme değildir. Özel taşıma gerektirmez
Depolama şartları	Depo sıcaklığı < 30°C ve bağıl nem < %50 olmalıdır. Kapalı kutularda muhafaza edilmelidir.

UYARI: İşbu ürün teknik bilgisinde yer alan tüm bilgiler, güncel bilgi ve deneyimlerimize dayanmakta olup, yeni teknoloji ve deneyimlerin ortaya çıkması ile değişebilir. Uygulama koşulları, ürünün kullanıldığı yüzey, fiziksel koşullar ve diğer değişkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğinden, kullanıcıların ürünün kendisinden beklenen amaca uygunluğunun tespiti için kendi testlerini yaptırmaları gerekmektedir. Ürünün uygulaması, kullanılması ve işlenmesi kontrolümüz ve gözetimimizin dışında gerçekleştiğinden, bu konularda şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Buna ilave olarak garanti yükümlülüğüne aykırılıktan dolayı sorumluluğumuz münhasıran ürünün değiştirilmesi veya bedelinin iadesi ile sınırlı olup, hiçbir şekilde anızı ve dolaylı zararları kapsamamaktadır.